

Reparatur der Glasur beim Waschtisch



Wir mussten bei einem Waschtisch einen kleinen Glasurschaden flicken. Dies lief folgend ab:

Als erstes musste man den Untergrund sauber putzen und lose Teile entfernen.

Nun die benötigte Menge Spachtelmasse mit **wenig** Härter (1:30) gut vermischen. Dann muss man innert 4 Min. die Masse auftragen.

Tipp: Um die beim Mischvorgang eingeschlossenen Luftblasen zu entfernen, wird die angemischte Masse auf einem sauberen Blatt Papier dünn aufgestrichen und mit dem Spachtel wieder blasenfrei aufgenommen. Jetzt wird die Schadstelle sauber ausgespachtelt und dann 30 Min. trocknen lassen.



Nach 30 Min: Die gespachtelte Stelle mit feinem Schleifpapier sauber zuschleifen, so dass keine Überstände mehr vorhanden sind.

Dann die Spraydose vor dem Gebrauch 3 Min kräftig schütteln.

Den Spray aus 15 - 20 cm Entfernung dünn aufsprühen.

Tipp: Man sollte in einem Papier ein Loch der Grösse der beschädigten Stelle ausschneiden, dies erleichtert das gleichmässige auftragen.

Die Schablone 1 - 2 cm über die Schadstelle halten und mit der Spraydose kurz sprühen. Diesen Vorgang nach einer Minute wiederholen, bis die Stelle vollständig abgedeckt ist.

Die Reparierte Stelle kann nach 4 Tagen mit einer normalen Autopolitur poliert werden.

Wichtig: Die fertig behandelte Oberfläche sollte 4 Tage nicht mit Wasser in Berührung kommen, damit sie aushärten kann.

